

Verarbeitungsanleitung



Handschuhe anziehen



Oberfläche reinigen




Farbroller vorbereiten



Ränder abkleben



Maske aufsetzen



Homogenes Mischen der Komponenten A + B in einem separaten sauberen & trockenen Gefäß



Komponente C hinzufügen und homogen vermischen



Umfüllen der Mischung in die Unterschale der Verpackung - nochmaliges Durchmischen



Mit dem Farbroller BONASAFE gleichmäßig im Kreuzgang auftragen



Verunreinigungen können vor Aushärtung von BONASAFE mit Wasser entfernt werden

BonaSafe – 2 Komponenten Anti Rutschbeschichtung

Technische Daten:

Farbe: transparent

Verbrauch: ca. 75 g/m²

Verarbeitungszeit: ca. 30 min nach dem Mischen der Komponenten bei 25°C

erstmalige Nutzung: ca. 24 h nach Applikation bei 25°C

ca. 48 h nach Applikation bei 22°C

vollständige Aushärtung nach 7 Tagen bei 22°C

geeignet zur Applikation auf:

Keramik, Fliesen, Acrylwannen, Naturstein, Emaille

Anwendung:

Schützen Sie ihre Augen mit Schutzbrille und Hände mit Handschuhen sowie Atemwege mit Schutzmaske bevor Sie mit der Verarbeitung beginnen.

Die Oberfläche muss trocken, staub- und fettfrei sowie für Anstriche geeignet sein. Wir empfehlen eine Reinigung mit Badreiniger, ggfs. auch eine weitere Reinigung der Oberflächen mit Spiritus (zur Entfettung). Dann bitte gründlich trocknen lassen. Achten Sie dabei auch auf trockene Fugen.

Kleben Sie die Kanten ab, um die zu beschichtende Fläche sauber abzugrenzen.

Entleeren Sie beide Tuben in ein sauberes und trockenes Kunststoff-, oder Glasgefäß und mischen Sie die beiden Komponenten (z.B. mit einem sauberen Holzspatel), bis eine homogene Mischung erreicht ist.

Geben Sie dann den mineralischen Füllstoff aus der Tüte hinzu und durchmischen Sie die Masse erneut sorgfältig.

Füllen Sie die Mischung in die Unterschale der Lieferverpackung um.

Durchmischen Sie alles noch einmal und rollen Sie die Beschichtung gleichmäßig im Kreuzgang auf. Der Verbrauch beträgt ca. 50 – 75 g/m².

Entfernen Sie das Klebeband an den Rändern der beschichteten Fläche möglichst vor der Aushärtung und lüften Sie den Raum mehrfach (Stoßlüften).

Kontakt:

Dr.Lietz Marketing Services GmbH

Wackenebrgstr. 65-75

13156 Berlin

Tel.: +49 (0)30 47 75 03 50

LMS@LMS-BERLIN.DE